

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail:

progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

Н.А. Грачева

«01» Мая 2026г.

**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)****№6314-ПРО/26 от 01.05.2026**

1.	Объект	Стекло защитное многослойное пулестойкое. Номинальной толщиной $H_{ср}=16,5$ мм, на основе силикатного стекла толщиной 5,0 мм, PVP пленки и тыльной противоосколочной пленки «Solartek» толщиной 300 мкм.
2.	Заказчик	Индивидуальный предприниматель Куликов Дмитрий Александрович, Адрес: 129329, г. Москва, Игарский проезд, дом № 19, кв. 154, ИНН: 771602977342, ОГРНИП: 321774600027455
3.	Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Куликов Дмитрий Александрович, Адрес: Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, дом № 19, кв. 154, ИНН: 771602977342, ОГРНИП: 321774600027455
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 6314 от 22 Апреля 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	23 Апреля 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	25 Апреля 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	25 Апреля 2026 г.-01 Мая 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.10
9.	Предоставленные (использованные) нормативные документы	-
10.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы Исследования (анализа) *
		НД	Исследования (анализа)	
1.	Класс защиты	Бр 2	Бр 2	ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.10
2.	Устойчивость стекла к воздействию пули - Наименование средств поражения - Оружие - Характеристика поражающего элемента, тип сердечника - Характеристика поражающего элемента, Масса, г - Скорость, м/с - Дистанция обстрела, м	Для испытаний моллированного стекла изготавливают раму с криволинейными поверхностями крепления стекла в соответствии с чертежом на испытываемое стекло, аналогичную описанной в ГОСТ 32566. При этом размеры проекции на плоскость испытываемых образцов моллированного стекла должны соответствовать требованиям ГОСТ 32566 9 x21 мм патрон с пулей П, инд. 7Н2 9-мм СР-1, инд. 6П35 Свинцовый 7,93 390±10 5±0,1	Соответствует требованиям	ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.10 ГОСТ 32566.

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Стекло защитное многослойное пулестойкое. Номинальной толщиной Нср=16,5 мм, на основе силикатного стекла толщиной 5,0 мм, PVP пленки и тыльной противоосколочной пленки «Solartek» толщиной 300 мкм, **выпускаемое** Индивидуальным предпринимателем Куликов Дмитрий Александрович, Адрес: Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, дом № 19, кв. 154, ИНН: 771602977342, ОГРНИП: 321774600027455, **соответствует:** ГОСТ 30826-2014 п. 5.1.10.

Исполнитель



М. Д. Беликов

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» ответственности не несет. (п. 7.8.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п. 7.2.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний. Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс» (прим. п. 7.8.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.

